

TEHNIČKI LIST		
Specifikacija		
Kod		650307
Opis		Glass 300
Preporuka za primjenu (EN 779:2012)		G4
Tehnički podaci		
Sastav	Glass fiber	
Neto površina filtracije	0,372	m ²
Površinska težina (± 5%)	350	g/m ²
Debljina (-0/+5)	50	mm
Otpornost na temperaturu	300	°C
Početni pad pritiska	58	Pa
Preporučeni konačni pad pritiska	210	Pa
Kapacitet zadržavanja prašine	282	g/m ²
Brzina usisnog zraka	1,0	m/s
Funkcionalni podaci		
Zapaljivost (DIN 4102)	Non-combustible	
Svojstva		
Nasumično raspoređena fina staklena vlakna.		
Visoka stabilnost - Visok kapacitet zadržavanja prašine.		

Gore navedeni podaci određeni su prema prosjecima dobivenim iz serije tipičnih rezultata i namijenjeni su samo za referencu.

Tehničke informacije su podložne promjenama, primjenjuju se uobičajene tolerancije.