

TEHNIČKI LIST		
Specifikacija		
Kod		650305
Opis		Paintstop 80
Preporuka za primjenu(EN 779:2012)		G2
Tehnički podaci		
Sastav	Glass fiber	
Površinska težina ($\pm 5\%$)	240	g/m ²
Debljina (-0/+5)	80	mm
Otpornost na temperaturu	120	°C
Početni pad pritiska	18	Pa
Preporučeni konačni pad pritiska	250	Pa
Kapacitet zadržavanja boje	5500	g/m ²
Brzina usisanog zraka	1,5	m/s
Funkcionalni podaci		
Zapaljivost (Warr. BS 476/4)	Non combustible	
Svojstva		
Progresivno strukturirani filteri od staklenih vlakana posebno dizajnirani za filtraciju na bazi rastvarača čestice boje i laka.		

Gore navedeni podaci određeni su prema prosjecima dobivenim iz serije tipičnih rezultata i namijenjeni su samo za referencu.

Tehničke informacije su podložne promjenama, primjenjuju se uobičajene tolerancije.